

MATISS

especificaciones

Diseño	MATISS	
Composición	55%PES 20%CV 15%CO 10%LLI	
Ancho	138	
Peso	770 gr/ml ± 5%	
Resistencia a la abrasión	Rotura hilo (A) / Repelado xenilla(B) EN ISO 12947-2	35.000 (A)
	Cambio aspecto 3000c EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02	3-4
Resistencia al pilling (2000 y 5000 ciclos) EN ISO 12945/2	4-5	
Solidez a la luz artificial EN ISO 105-B02	5-6	
Condiciones de lavado		