

MIMIC-FR

especificaciones

Diseño	MIMIC-FR	
Composición	67%PES 18%MA 15%CO	
Ancho	140	
Peso	630 gr/ml ± 5%	
Resistencia a la abrasión	Rotura hilo (A) / Repelado xenilla(B) EN ISO 12947-2	45.000 (A)
	Cambio aspecto 3000c EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02	4-5
Resistencia al pilling (2000 y 5000 ciclos) EN ISO 12945/2	5	
Solidez a la luz artificial EN ISO 105-B02	5-6	
Condiciones de lavado		