

NEO-FR

especificaciones

Diseño	NEO-FR	
Composición	69%PP 13%PES 10%MA 8%CO	
Ancho	138	
Peso	662 gr/ml \pm 5%	
Resistencia a la abrasión	Rotura hilo (A) / Repelado xenilla(B) EN ISO 12947-2	60.000 (A)
	Cambio aspecto 3000c EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02	4
Resistencia al pilling (2000 y 5000 ciclos) EN ISO 12945/2	4-5	
Solidez a la luz artificial EN ISO 105-B02	>6	
Condiciones de lavado		