



ESPECIFICACIONES

SERIE: DOLCE (IMP)		(Laminado Impermeable)		IN-01025/2014 IN-00357/2010					
COMPOSICION: 57%PP 38%PES 5%PU									
ANCHO: 140 + 4cm.		PESO: 546 gr/ml. +/- 5%		URDIMBRE	TRAMA				
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LAS COSTURAS (mm) EN ISO 13936/2:2004; Método de la carga fija (180 N) - Abertura de la costura (mm)			1.9	2.2					
RESISTENCIA A LA ABRASION (End point) EN ISO 12947-2:1998 y EN 14465:2003/A1:2006			60.000						
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (Cambio de aspecto) EN ISO 12947/4:1998 y EN 14465:2003/A1:2006 (Anexo A; 3.000 ciclos) Escala de valores de 1 a 5 5 – mejor valor			4-5						
RESISTENCIA AL PILLING EN ISO 12945/2:2000; Método Martindale modificado: 2.000 y 7.000 ciclos Escala de valores de 1 a 5 5 – valor máximo			4-5						
REACCION AL FUEGO EN 1021-1:2006 // BS5852 source 0(cigarrillo)			<u>PASA</u>						
EN 1021-2:2006 // BS5852 source 1(cerilla)			---						
SOLIDEZ A LA INTEMPERIE ARTIFICIAL EN ISO 105-B04:1997 (1000 horas) - Escala de valores de 1 a 8 8 – valor máximo			≥6						
SOLIDEZ AL FROTE EN ISO 105-X12:2002 Escala de valores de 1 a 5 5 – valor máximo	SECO		4-5						
	HUMEDO		4-5						
SOLIDEZ AL LAVADO DOMESTICO (30°) EN ISO 105-C06:1997/AC:2009 - Escala de valores de 1 a 5 5 – valor máximo			4-5						
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO Y SECADO DOMESTICO (%) EN ISO 3759:2008 – EN ISO 6330:2000/A1:2009 – EN ISO 5077:2008			-2%	-2%					
RESISTENCIA A LA PUTREFACCION (BACTERIAS) AATCC 30:2004			CARA SUPERIOR						
FACIL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FORD FLTM BN 112-08:2005 (Escala de 1 peor a 5 mejor)			*4						
*Rotulador rojo y negro 3-4 Lápiz de color 4-5 Grasa 3-4 Zumo Naran. 4-5 Polvo sintético 3-4 Bolígrafo rojo y azul 3-4 Plastidecor 4 Ketchup 4-5 Café 4-5									
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE AGUA - COLUMNAS DE AGUA EN 20811:1992			>2000mbar (20 metros)						
SOLIDEZ AL AGUA EN ISO 105-E01:1996 escala de valores de 1 a 5			4-5						
SOLIDEZ AL CLORO DE PISCINA EN ISO 105-E03:1993 escala de valores de 1 a 5			4-5						
SOLIDEZ AGUA DE MAR EN ISO 105-E02:1996 escala de valores de 1 a 5			4-5						
SOLIDEZ A LA ORINA EN ISO 105-E01:1996 escala de valores de 1 a 5			4-5						



OBSERVACIONES: PRESTAR ATENCION CUANDO SE TRABAJE CON "VELCRO"

Repelente al agua / Protección contra la manchas / Impermeable

En caso de aparición de moho, lavar a máquina con un detergente neutro y añadir 0,2 litros de lejía de uso doméstico en el primer ciclo de enjuague. Lavar a 40 ° C durante al menos 30 minutos. Use el ciclo suave con centrifugación mínima.

Los resultados en **negrita** están certificados por un laboratorio oficial. Los resultados **subrayados** son resultado de análisis internos de Crevin y, por lo tanto, los valores deben tomarse como indicativos.