

SERIE: ETNA				Document 11184	
COMPOSICION CARA SUPERIOR : 40%CO 27%CV 33%PP				Document 11180	
COMPOSICION TOTAL : 36%CO 24%PP 23%PES 17%CV				Document 11195	
ANCHO: 140		+4cm.	PESO: 550 gr/m ² ±5%	770 gr/ml. ±5%	URDIMBRE
					TRAMA
PARTIDA ARANCELARIA: 58013600 USA : 5801360020					
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LAS COSTURAS (mm) EN ISO 13936/2:2004; Método de la carga fija (180 N) Abertura de la costura (mm)				2	2
RESISTENCIA A LA ABRASION (End point) EN ISO 12947-2:1998				60.000	
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (Cambio de aspecto: 3000 ciclos) EN ISO 12947/4:1998 y EN 14465:2003 (Anexo A) Degradación de color en la escala de grises (Escala de 1 peor a 5 mejor)				4-5	
RESISTENCIA AL PILLING EN ISO 12945/2:2000; Método Martindale modificado (2000 y 7000 ciclos) Índice de pilling (Escala de 1 peor a 5 mejor)				5	
REACCION AL FUEGO EN 1021-1:2006 (cigarrillo)				PASA	
EN 1021-2:2006 (cerilla)				---	
SOLIDEZ A LA LUZ ARTIFICIAL EN ISO 105-B02:1998 y EN ISO 105 B02/A01:2002 Degradación de color en la escala de azules (Escala de 1 peor a 8 mejor)				5	
SOLIDEZ AL FROTE EN ISO 105-X12:2002 Degradación y Descarga de color en la escala de grises (Escala de 1 peor a 5 mejor)			SECO	---	
			HUMEDO	---	
SOLIDEZ AL LAVADO ACUOSO (30º) EN ISO 105-C06:1997 Degradación y Descarga de color en la escala de grises (Escala de 1 peor a 5 mejor)				---	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO Y SECADO DOMESTICO (%) EN ISO 3759:2008 – EN ISO 6330:2000 – EN ISO 5077:2008				-3%	-3%
FACIL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FORD FLTM BN 112-08:2005 (Escala de 1 peor a 5 mejor)				---	
REPELENCIA AL AGUA (HIDROFOBIA) Spray Test AATCC22 (Escala de 0 peor a 100 mejor)				---	
REPELENCIA AL ACEITE (OLEOFOBIA) AATCC 118:2002 (Escala de 1 peor a 8 mejor)				---	
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>					
OBSERVACIONES: PRESTAR ATENCION CUANDO SE TRABAJE CON “VELCRO”					