

SERIE: PLEXUS			
COMPOSICION: 76%PP 24%PES			
ANCHO: 140	+4cm.	PESO: 600 gr/m ² <u>±5%</u>	840 gr/ml. <u>±5%</u>
PARTIDA ARANCELARIA: 54077300 USA : 5407732060			
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LAS COSTURAS (mm) EN ISO 13936/2:2004; Método de la carga fija (180 N) Abertura de la costura (mm)		<u>2,5mm</u>	<u>3mm</u>
RESISTENCIA A LA ABRASION (Rotura hilos) EN ISO 12947-2:1998		<u>100.000</u>	
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (Cambio de aspecto: 3000 ciclos) EN ISO 12947/4:1998 y EN 14465:2003 (Anexo A) Degradación de color en la escala de grises (Escala de 1 peor a 5 mejor)		<u>4-5</u>	
RESISTENCIA AL PILLING EN ISO 12945/2:2000; Método Martindale modificado (2000 y 7000 ciclos) Índice de pilling (Escala de 1 peor a 5 mejor)		<u>5</u>	
REACCION AL FUEGO Bs5852 Source 0 / EN 1021-1:2006 (cigarrillo)		<u>PASA</u>	
BS5852 Source 1 / EN 1021-2:2006 (cerilla)		---	
SOLIDEZ A LA LUZ ARTIFICIAL EN ISO 105-B02:1998 y EN ISO 105 B02/A01:2002 Degradación de color en la escala de azules (Escala de 1 peor a 8 mejor)		<u>>6</u>	
SOLIDEZ AL FROTE EN ISO 105-X12:2002 Degradación y Descarga de color en la escala de grises (Escala de 1 peor a 5 mejor)	SECO	<u>4-5</u>	
	HUMEDO	<u>4-5</u>	
SOLIDEZ AL LAVADO ACUOSO (30°) EN ISO 105-C06:1997 Degradación y Descarga de color en la escala de grises (Escala de 1 peor a 5 mejor)		---	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO Y SECADO DOMESTICO (%) EN ISO 3759:2008 – EN ISO 6330:2000 – EN ISO 5077:2008		<u>-1%</u>	<u>-1%</u>
FACIL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FORD FLTM BN 112-08:2005 (Escala de 1 peor a 5 mejor)		<u>*4-5</u>	
REPELENCIA AL AGUA (HIDROFOBIA) AATCC 79:2000 (valor >300)		---	
REPELENCIA AL ACEITE (OLEOFOBIA) EN ISO 14419:1999 – EN ISO 14419:1999/AC:2006 – AATCC 118:2002 (Escala de 1 peor a 8 mejor)		---	
			
OBSERVACIONES:			
*Rotulador rojo y negro 4-5 Lapiz de color 4-5 Grasa 4 Zumo de naranja 5 Polvo sintético 4			
Bolígrafo rojo y azul 4 Plastidecor 4 Ketchup 4-5 Café 4-5			
PRESTAR ATENCION CUANDO SE TRABAJE CON "VELCRO"			
TENER EN CUENTA LA ELASTICIDAD DEL TEJIDO AL CONFECCIONAR LAS FUNDAS			