

# ETNA

## especificaciones

|                                                               |                                                                    |            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Diseño                                                        | ETNA                                                               |            |
| Composición cara superior                                     | 40%CO 27%CV 33%PP                                                  |            |
| Composición                                                   | 36%CO 24%PP 23%PES 17%CV                                           |            |
| Ancho                                                         | 140                                                                |            |
| Peso                                                          | 770 gr/ml ± 5%                                                     |            |
| Resistencia a la abrasión                                     | Rotura hilo (A) / Repelado xenilla(B)<br>EN ISO 12947-2            | 60.000 (A) |
|                                                               | Cambio aspecto 3000c<br>EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02 | 4-5        |
| Resistencia al pilling (2000 y 5000 ciclos)<br>EN ISO 12945/2 | 5                                                                  |            |
| Solidez a la luz artificial<br>EN ISO 105-B02                 | 5                                                                  |            |
| Condiciones de lavado                                         | <div> <div>30</div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>     |            |


TwoWorlds®