

MATRIX

especificaciones

Diseño

MATRIX

Composición cara superior	32%WO 32%PAN 30%PP 6%PES	
Composición	25%PES 21%WO 22%PAN 20%PP 12%CO	
Ancho	140	
Peso	840 gr/ml ± 5%	
Resistencia al deslizamiento de las costuras EN ISO 13936/2	URD	3
	TRM	3
Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-2	Rotura hilo (A) / Repelado xenilla (B) EN ISO 12947-2	
	53.000 (A)	
	Cambio aspecto 3000c EN ISO 12947-2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02	
Resistencia al pilling (2000 y 5000 ciclos) EN ISO 12945/2	4-5	
Reacción al fuego	Cigarrillo / Cerilla BS5852 0/1 EN 1021 1/2 BS7176 Low hazard CAL/TB173/sect 1 2013 NFPA 260:2013	
Solidez a la luz artificial EN ISO 105-B02	PASA	
Solidez al frote EN ISO 105-X12.	SECO	5
	HUM	5
Estabilidad dimensional al lavado y secado vdomestico (%) EN ISO 3759 / EN ISO 6330 / EN ISO 5077	URD	-3%
	TRM	-2%
Condiciones de lavado	     	
Medio ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Hilaturas Certificadas Oeko-Tex • 100% libre de metales pesados y halógenos • ISO 14001 certificado • Uso eficiente de recursos 	