

DOLCE (IMP)

especificaciones

Diseño	DOLCE (IMP)	
Composición	57%PP 38%PES 5%PU	
Ancho	140	
Peso	546 gr/ml ± 5%	
Resistencia al deslizamiento de las costuras EN ISO 13936/2	URD TRM	1,9 2,2
Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-2	Rotura hilo (A) / Repelado xenilla (B) 60.000 (A)	
Cambio aspecto 3000c EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02	4-5	
Resistencia al pilling (2000 y 5000 ciclos) EN ISO 12945/2	4-5	
Reacción al fuego Cigarrillo BS5852 EN 1021-1	PASA	
Solidez al frote EN ISO 105-X12	SECO HUM	4-5 4-5
Solidez a la intemperie artificial EN ISO 105-B04 (1000 horas)	>6	
Estabilidad dimensional al lavado y secado domestico (%) EN ISO 3759 - EN ISO 6330 - EN ISO 5077	URD TRM	-2% -2%
Solidez al lavado domestico (30°) EN ISO 105-C06/AC	4-5	
Resistencia a la penetración de agua - columna de agua EN 20811	>2000mbar	
Solidez al agua EN ISO 105-E01	4-5	
Solidez al cloro de la piscina EN ISO 105-E03	4-5	
Solidez agua de mar EN ISO 105-E02	4-5	
Solidez a la orina EN ISO 105-E01	4-5	
Condiciones de lavado	   	