ARC

data sheet

Design			ARC
Face fabric composition			62%WO 38%PP
Composition			52%PP 27%WO 21%PES
Width			140
Linear Weight			950 gr/lm ± 5%
Seam slippage resistance EN ISO 13936/2		WARP	4,9
		WEFT	4,4
Abrasion Resistance	End Point (A) / Fully worn off (B) EN ISO 12947-2		50.000 (A)
	Change aspect 3000c EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02		4-5
Pilling resistance (2000 and 5000 cycles) EN ISO 12945/2			5 and 4-5
Assessment of ignitability	Cigarette test / Match test BS5852 0/1 EN 1021 1/2 BS7176 Low hazard CAL TB117:sect 1 2013 NFPA 260:2013		PASS
Lightfastness EN ISO 105-B02			7-8
Colour fastness to rubbing EN ISO 105-X12.		DRY	4-5
		WET	5
Dimensional change in domestic washing and drying EN ISO 3759 / EN ISO 6330 / EN ISO 5077		WARP	-3%
		WEFT	-3%
Cleaning			
Environment	• Oeko-Tex Certified Yarn • 100% free of heavy metals and halogens • ISO 14001 certified • Resource-efficient manufacturing		

wool

Crevin s.a. All rights reserved.
Unauthorized copying is prohibited.