

ONIX-FR

especificaciones

Diseño	ONIX-FR	
Composición	56%PES 23%PP 12%MA 9%CO	
Ancho	140	
Peso	644 gr/ml \pm 5%	
Resistencia a la abrasión	Rotura hilo (A) / Repelado chenilla (B) EN ISO 12947-2:1998	70.000 (A)
	Cambio aspecto 3000 ciclos EN ISO 12947/4:1998 - EN 14465:2003	4-5
Reacción al fuego	Cigarrillo BS5852 0 EN 1021 1 CAL TB117:sect 1 2013 NFPA 260:2013	PASA
Resistencia al pilling	EN ISO 12945/2:2000	4-5
Solidez a la luz artificial	EN ISO 105-B02:1998 EN ISO105-B02/A01:2002	>6
Condiciones de lavado		

efficiency

