crevin

ERBA

data sheet

Design		ERBA
Composition		32%CO 28%PES 23%PP 17%CV
Width		140
Weight		695 gr/lm ± 5%
Abrasion Resistance	End Point (A) / Fully worn off (B) EN ISO 12947-2:1998	35.000 (A)
	Change aspect 3000 cycles EN ISO 12947/4:1998 - EN 14465:2003	3-4
Assessment of ignitability	Cigarette test BS5852 0 EN 1021 1 CAL TB117:sect 1 2013 NFPA 260:2013	PASS
Pilling resistance EN ISO 12945/2:2000		3
Lightfastness EN ISO 105-B02:1998 EN ISO105-B02/A01:2002		5-6
Washing conditions		

twoworlds

Crevin s.a. All rights reserved.
Unauthorized copying is prohibited.