


ARC

especificaciones

Diseño	ARC	
Composición cara superior	62%WO 38%PP	
Composición	52%PP 27%WO 21%PES	
Ancho	140	
Peso	950 gr/ml ± 5%	
Resistencia al deslizamiento de las costuras EN ISO 13936/2	URD	4,9
	TRM	4,4
Resistencia a la abrasión	Rotura hilo (A) / Repelado chenilla (B) EN ISO 12947-2	50.000 (A)
	Cambio aspecto 3000c EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02	4-5
Resistencia al pilling (2000 y 5000 ciclos) EN ISO 12945/2	5 y 4-5	
Reacción al fuego	Cigarrillo / Cerilla BS5852 0/1 EN 1021 1/2 BS7176 Low hazard CAL TB117:sect 1 2013 NFPA 260:2013	PASA
Solidez a la luz artificial EN ISO 105-B02	7-8	
Solidez al frote EN ISO 105-X12	SECO	4-5
	HUM	5
Estabilidad dimensional al lavado y secado domestico (%) EN ISO 3759 / EN ISO 6330 / EN ISO 5077	URD	-3%
	TRM	-3%
Condiciones de lavado		
Medio ambiente	• Hilaturas Certificadas Oeko-Tex • 100% libre de metales pesados y halógenos • ISO 14001 certificado • Uso eficiente de recursos	

