

XEON

especificaciones

Diseño		XEON	
Composición		63%WO 18%PP 15%PES 4%CO	
Ancho		140	
Peso		860 gr/ml ± 5%	
Resistencia al deslizamiento de las costuras EN ISO 13936/2		URD	2
		TRM	2
Resistencia a la abrasión	Rotura hilo (A) / Repelado chenilla (B) EN ISO 12947-2	40.000 (A)	
	Cambio aspecto 3000c EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02	5	
Reacción al fuego	Cigarrillo / Cerilla BS5852 0/1 EN 1021 1/2 BS7176 Low hazard CAL TBI 17:sect 1 2013 NFPA 260:2013	PASA	
Resistencia al pilling (2000 y 5000 ciclos) EN ISO 12945/2		5	
Solidez a la luz artificial EN ISO 105-B02		5-6	
Solidez al frote EN ISO 105-X12	SECO	5	
	HUM	5	
Estabilidad dimensional al lavado y secado domestico (%) EN ISO 3759 / EN ISO 6330 / EN ISO 5077		URD	-3%
		TRM	-3%
Condiciones de lavado			
Medio ambiente		• Hilaturas Certificadas Oeko-Tex • 100% libre de metales pesados y halógenos • crevin, s.a.: ISO 14001 certificado • Uso eficiente de recursos	

