BORA-BORA

especificaciones

Diseño			BORA-BORA
Composición			82%PP 18%PES
Ancho			140
Peso			1050 gr/ml ± 5%
Resistencia al deslizamiento de las costuras EN ISO 13936/2		URD	2
		TRM	3
Resistencia a la abrasión	Rotura hilo (A) / Repelado xenilla (B) EN ISO 12947-2		>100.000 (A)
	Cambio aspecto 3000c EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02		-
Resistencia al pilling (2000 y 5000 ciclos) EN ISO 12945/2			5
Reacción al fuego	Cigarrillo / Cerilla BS5852 0/1 EN 1021 1/2 BS7176 Low hazard CALTB117:sect 1 2013 NFPA 260:2013 IMO FTP 2010 Part 8		PASA
Solidez al frote EN ISO 105-X12		SECO	2-5
		HUM	4-5
Solidez a la intemperie artificial EN ISO 105-B04 (1000 horas)			>6
Estabilidad dimensional al lavado y secado domestico (%) EN ISO 3759 · EN ISO 6330 · EN ISO 5077		URD	-3%
		TRM	-1%
Resistencia a la penetración de agua - columna de agua EN 20811			>2000mbar
Solidez al cloro de la piscina EN ISO 105-E03			4-5
Solidez agua de mar EN ISO 105-E02			4-5
Solidez a la orina EN ISO 105-E01			4-5
Condiciones de lavado			

Crevin s.a. All rights reserved.
Unauthorized copying is prohibited.