



crevin

BORA BORA (IMP)

in/out



Características	Especificaciones	Mantenimiento	Inflamabilidad	Medio ambiente
Composición total 80%PP 18%PES 2%PU  Ancho 140 + 4cm Peso 764 gr/m² ± 5 % 1070 gr/ml ± 5 % Partida arancelaria UE: 5903.20.90 USA: 5903.20.18.00 Nº informe laboratorio IN-00261-2017	Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) EN ISO 13936/2:2004 2,00 3,00 URD TRAMA Resistencia a la abrasión (Rotura hilos) EN ISO 12947-2:1998 >100.000 Resistencia al pilling EN ISO 12945/2:2000 5 Solidez a la intemperie artificial EN ISO 105-B04:1997 (1000 horas) >6 Solidez al frote EN ISO 105-X12:2002 4-5 4-5 SECO HÚM. Solidez al lavado acuoso (30°) EN ISO 105-C06:1997/AC:2009 4-5 Repelencia al agua (Hidrofobia) AATCC 79:2000 >2000mbar (20 mtrs) Resistencia a la putrefacción (bacterias) EN 20811:1992 - AATCC 30:2004 SÍ	Limpieza - Limpieza de manchas con agua y jabón - Fácil limpieza sin necesidad de productos químicos - Lavable a máquina Condiciones de lavado 40 Notas Lavable con solución clorada 80% agua 20% lejía. En caso de aparición de moho, lavar a máquina con un detergente neutro y añadir 0,2 litros de lejía de uso doméstico en el primer ciclo de enjuague. Lavar a 40° C durante al menos 30 minutos. Use el ciclo suave con centrifugación mínima. Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%) EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000, EN ISO 5077:2008 -3,00% -1,00% URD TRAMA Solidez a la orina EN ISO 105-E01:1996 4-5 Solidez al cloro de piscina EN ISO 105-E03:1993 4-5 Solidez al agua de mar EN ISO 105-E02:1996 4-5	Inflamabilidad BS5852 Source 0 ✓ BS5852 Source 1 ✓ EN1021-Part 1:2006 ✓ EN1021-Part 2:2006 ✓ CAL TB 117:2013 ✓ NFPA 260:2013 ✓ BS 7176 Low Hazard ✓ UNI 9175 Clase 3IM ✓ IMO Anexo 1 Parte 8 ✓ BAJO SOLICITUD BAJO SOLICITUD Notas Recomendación: Distancia overlock y puntada: 12 mm + 0,5 mm mínimo Grosor aguja: 110 Nm Hilo: Poliéster - Algodón 74 Tex (nº36) Densidad puntada: 4.0 puntadas+0,1 puntadas/cm Atención Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.	Composición ambiental  18% - Hilo reciclado 18% - PET Reciclado botellas GRS 18% - Hilo estándar 82% - Bajo impacto ambiental (PP) 82% Sostenibilidad - Certificado Oeko-tex - Productos químicos y colorantes aprobados por Reach - Libre de biocidas y PFCs - Producción cero residuos - Fabricado bajo las normas ISO 9001 y ISO 14001 - Made in Barcelona (EU) AENOR AENOR REACH Oeko-TEX®

Rev. nº: 8 - 19/08/2020

Los resultados subrayados son resultado de análisis internos de Crevin y por lo tanto, los valores deben tomarse como indicativos.