crevin

Easy to clean, longlasting fabrics

PERFORMANCE+

Sorra-Fr

Ficha Producto

Características

Composición total

59%PES 21%PES REC 11%MA 9%CO REC



Ancho

140 + 4cm

Peso

640 gr/m² ± 5 %

896 gr/ml ± 5 %

Partida arancelaria

UE: 5801.36.00

USA: 5801.36.00.20

Nº informe laboratorio

IN-00478-2022-1

Especificaciones

Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) 2,8 / 1,2

EN ISO 13936/2:2004



Resistencia a la abrasión (Rotura hilos) 80.000

EN ISO 12947-2:1998



Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos) 4-5

EN ISO 12947/4:1998 y EN 14465:2003 (Anexo A)

Resistencia al pilling 4-5

EN ISO 12945/2:2000

Solidez a la luz artificial 5-6

EN ISO 105-B02:1998 y 105 B02/A01:2002



Solidez al frote 4-5 / 4-5

EN ISO 105-X12:2002

Mantenimiento

Mantenimiento y limpieza 4-5

FORD FLTM BN 112-08:2005

- Limpieza de manchas con agua y jabón
- Fácil limpieza sin necesidad de productos químicos
- Lavable a máquina

Condiciones de lavado



Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%) -1% / -1%

EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000, EN ISO 5077:2008



Medio ambiente

Composición ambiental



- Hilo reciclado 30%
  - PET Reciclado botellas GRS 21%
  - CO Reciclado 9%
- Hilo estándar 70%
  - PES 59%
  - MA 11%

Inflamabilidad

- BS5852 Source 0 ✓
- BS5852 Source 1 ✓
- EN1021-Part 1 ✓
- EN1021-Part 2 ✓
- CAL TB 117 ✓
- NFPA 260 ✓
- BS 7176 Low Hazard ✓
- UNI 9175 Clase 3IM ✓

Información

Atención

Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.

Sostenibilidad

- Certificado Oekotex
- Productos químicos y colorantes aprobados por REACH
- Libre de biocidas y PFCs
- Producción cero residuos
- Fabricado bajo las normas ISO 9001 y ISO 14001
- Made in Barcelona (EU)

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 20200K0217 AITEX

MADE IN EUROPE

Los resultados subrayados son resultado de análisis internos de Crevin y por lo tanto, los valores deben tomarse como indicativos.

Crevin, s.a. | Pol. Ind. Santa Margarita | c/ Llobregat, 21 | 08223 Terrassa (Barcelona) Spain | T. +34 93 784 11 66 | contact@crevin.com | www.crevin.com

Crevin s.a. All rights reserved.
Unauthorized copying is prohibited.