

garantía 5 años • sanitized

Información general	Especificaciones	Mantenimiento
 <p><b>Composición</b> 43%PES 25%PES REC 24%PP 6%OF 2%CO REC</p> <p><b>Ancho</b> 140 + 4cm</p> <p><b>Peso</b> 480 gr/m<sup>2</sup> ± 5 % 670 gr/ml ± 5 %</p> <p><b>Partida arancelaria</b> UE: 5801.36.00 USA: 5801.36.00.20</p> <p><b>Nº informe laboratorio</b> IN-00704/2019-B-2 2020AN1320 EN ISO 20743</p>	<p><b>Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)</b> Urdimbre: 1,50 Trama: 1,00 EN ISO 13936/2:2004</p> <p><b>Resistencia a la abrasión (rotura hilos)</b> 70.000 EN ISO 12947-2:1998</p> <p><b>Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos)</b> 4-5 EN ISO 12947/4:1998 and EN 14465:2003 (Annex A)</p> <p><b>Resistencia al pilling</b> 4-5 EN ISO 12945/2:2000</p> <p><b>Solidez a la luz artificial</b> ≥6 EN ISO 105-B02:1998 y 105 B02/A01:2002</p> <p><b>Solidez al frote</b> Seco: 4-5 Húmedo: 4-5 EN ISO 105-X12:2002</p>	<p><b>PERFORMANCE+</b> Tejidos duraderos, de fácil limpieza</p> <p><b>Condiciones de lavado</b></p>  <p><b>Mantenimiento y limpieza</b> 4 FORD FLTM BN 112-08:2005</p> <p><b>Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)</b> Urdimbre: -3 Trama: -1,8 EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 y EN ISO 5077:2008</p> <p>Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.</p> <p><b>Actividad antibacteriana</b> <b>Propiedad antibacteriana fuerte</b> ≥3 EN ISO 20743:2013</p> 
<b>Consideraciones medioambientales</b>		
<p><b>33% hilo reciclado</b></p> <p><b>25% PET Reciclado botellas GRS</b> <b>6% Reciclado circular residuo propio</b> <b>2% CO Reciclado</b> <b>24% Bajo impacto ambiental (PP)</b> <b>43% PES</b></p> <p><b>Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)</b></p>	<p><b>Alcance ciclo de vida</b> Evaluación de la cuna a la puerta. Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos.</p> <p><b>Huella de carbono</b> <b>4,09 kg CO<sub>2</sub> eq /m</b> 11,09% menos que en 2020</p> <p><b>Consumo de agua</b> <b>92,76 litros/m</b> 22,92% menos que en 2020</p>	 <p><b>UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA</b> <b>BARCELONATECH</b> Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa</p> <p>Estudio realizado en colaboración con UPC.</p> <p><b>Metodología:</b> Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040.</p> <p><b>Base de datos:</b> Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados.</p> <p><b>Unidad funcional:</b> 1 metro lineal, 140 cm de ancho.</p> <p><b>Metodología de cálculo:</b> ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.0 ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04 IPCC 2013 GWP 100a v1.03</p>
<p><b>Certificados</b></p> 		