



outdoor • resistente al fuego • facilidad de limpieza • lavable con lejía

Información general	Especificaciones	Mantenimiento												
 <p>Composición 56%PP 18%MA 15%CO REC 11%PES REC</p> <p>Ancho 140 + 4cm</p> <p>Peso 507 gr/m² ± 5 % 710 gr/ml ± 5 %</p> <p>Partida arancelaria UE: 5407.73.00 USA: 5407.73.20.60</p> <p>Nº informe laboratorio IN-01416-2023-1 218352-3</p>	<p>Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) Urdimbre: 1,90 Trama: 1,30 EN ISO 13936/2:2004</p> <p>Resistencia a la abrasión (rotura hilos) 79.000 EN ISO 12947-2:1998</p> <p>Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos) 4 EN ISO 12947/4:1998 and EN 14465:2003 (Annex A)</p> <p>Resistencia al pilling Pilling 4-5 / Pelusilla 3-4 EN ISO 12945/2:2000</p> <p>Solidez a la intemperie artificial ≥6 EN ISO 105-B04:1997 (1000 hours)</p> <p>Solidez al frote Seco: 4-5 Húmedo: 4-5 EN ISO 105-X12:2002</p> <p>Solidez al cloro de piscina 4-5 EN ISO 105-E03:1993</p> <p>Solidez al agua de mar 4-5 EN ISO 105-E02:1996</p> <p>Solidez a la orina 4-5 EN ISO 105-E01:1996</p>	<p>Condiciones de lavado</p>  <p>Mantenimiento y limpieza 4 FORD FLTMBN 112-08:2005</p> <p>Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%) Urdimbre: -2 Trama: -2 EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 y EN ISO 5077:2008</p> <p>Lavable con lejía 80% agua 20% lejía. En caso de aparición de moho, lavar a máquina con un detergente neutro y añadir 0,2 litros de lejía de uso doméstico en el primer ciclo de enjuague. Lavar a 40° C durante al menos 30 minutos. Use el ciclo suave con centrifugación mínima.</p> <p>Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.</p> <p>Inflamabilidad</p> <table border="0"> <tr> <td>BS5852 Source 0</td> <td>BS 7176 Low Hazard</td> </tr> <tr> <td>EN1021-Part 1:2006</td> <td>UNI 9175 Clase 3IM</td> </tr> <tr> <td>CAL TB 117:2013</td> <td>IMO Anexo 1 Parte 8</td> </tr> <tr> <td>NFPA 260:2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BS5852 Source 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EN1021-Part 2:2006</td> <td></td> </tr> </table>	BS5852 Source 0	BS 7176 Low Hazard	EN1021-Part 1:2006	UNI 9175 Clase 3IM	CAL TB 117:2013	IMO Anexo 1 Parte 8	NFPA 260:2013		BS5852 Source 1		EN1021-Part 2:2006	
BS5852 Source 0	BS 7176 Low Hazard													
EN1021-Part 1:2006	UNI 9175 Clase 3IM													
CAL TB 117:2013	IMO Anexo 1 Parte 8													
NFPA 260:2013														
BS5852 Source 1														
EN1021-Part 2:2006														

Consideraciones medioambientales

 <p>26% hilo reciclado</p> <p>56% Bajo impacto ambiental (PP) 18% MA 15% Reciclado CO 11% PET Reciclado botellas GRS</p>	<p>Alcance ciclo de vida Evaluación de la cuna a la puerta. Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos.</p> <p>Huella de carbono <i>En proceso</i> kg CO₂ eq/m</p> <p>Consumo de agua <i>En proceso</i> litros/m</p>	<p> UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa</p> <p>Estudio realizado en colaboración con UPC.</p> <p>Metodología: Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040.</p> <p>Base de datos: Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados.</p> <p>Unidad funcional: 1 metro lineal, 140 cm de ancho.</p> <p>Metodología de cálculo: ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.0 ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04 IPCC 2013 GWP 100a v1.03</p>
--	---	---

Designed and Crafted
in Terrassa (Barcelona)

Certificados

