


garantía 5 años

Información general	Especificaciones	Mantenimiento
 Composición 70%PES 15%PES REC 8%CO REC 7%CO Ancho 140 + 4cm Peso 530 gr/m2 ± 5 % 742 gr/ml ± 5 % Partida arancelaria UE: 5801.36.00 USA: 5801.36.00.20 Nº informe laboratorio IN-00491/2017-B-1 IN-00299-2018-B-2	Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) Urdimbre: 3,00 Trama: 2,80 EN ISO 13936/2:2004 Resistencia a la abrasión (repelado chenilla) 100.000 EN ISO 12947-2:2016 Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos) 3-4 EN ISO 12947/4:1998 and EN 14465:2003 (Annex A) Resistencia al pilling 4-5 EN ISO 12945/2:2000 Solidez a la luz artificial 5-6 EN ISO 105-B02:1998 y 105 B02/A01:2002 Notas: Puede haber una ligera variación de color entre partidas.	PERFORMANCE+ Tejidos duraderos, de fácil limpieza Condiciones de lavado  Mantenimiento y limpieza 4-5 FORD FLTM BN 112-08:2005 Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%) Urdimbre: -2 Trama: -3 EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 y EN ISO 5077:2008 Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido. Inflamabilidad BS5852 Source 0 EN1021-Part 1:2006 CAL TB 117:2013 NFPA 260:2013 Bajo solicitud: BS5852 Source 1 EN1021-Part 2:2006 BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Clase 3IM

Consideraciones medioambientales

 23% hilo reciclado 15% PET Reciclado botellas GRS 8% CO Reciclado 70% PES 7% CO	Alcance ciclo de vida Evaluación de la cuna a la puerta. Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos. Huella de carbono 4,82 kg CO₂ eq /m 5,12% menos que en 2020 Consumo de agua 160,17 litros/m 7,68% menos que en 2020	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa Estudio realizado en colaboración con UPC. Metodología: Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040. Unidad funcional: 1 metro lineal, 140 cm de ancho. Base de datos: Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados. Metodología de cálculo: Aware V1.02 ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04 ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04 IPCC 2013 GWP 100a v1.03 Software: SimaPro 9.4.0.1
---	--	--

Designed and Crafted
in Terrassa (Barcelona)

