

outdoor • facilidad de limpieza • lavable con lejía

Información general



Composición
74%PP 26%PES REC

Ancho
140 + 4cm

Peso
443 gr/m2 ± 5 %
620 gr/ml ± 5 %

Partida arancelaria
UE: 5407.73.00
USA: 5407.73.20.60

Nº informe laboratorio
IN-01417-2023-1
218352-4

Especificaciones

Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)
Urdimbre: 2,00
Trama: 1,80
EN ISO 13936/2:2004

Resistencia a la abrasión (rotura hilos)
35.000 EN ISO 12947-2:1998

Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos)
3-4 EN ISO 12947/4:1998
and EN 14465:2003 (Annex A)

Resistencia al pilling
Pilling 4-5 / Pelusilla 3-4
EN ISO 12945/2:2000

Solidez a la intemperie artificial
≥6 EN ISO 105-B04:1997 (1000 hours)

Solidez al frote
Seco: 4-5
Húmedo: 4-5
EN ISO 105-X12:2002

Solidez al cloro de piscina
4-5 EN ISO 105-E03:1993

Solidez al agua de mar
4-5 EN ISO 105-E02:1996

Solidez a la orina
4-5 EN ISO 105-E01:1996

Mantenimiento

Condiciones de lavado
30 △ ⊠ ⊞ P W

Mantenimiento y limpieza
4 FORD FLTMBN 112-08:2005

Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)
Urdimbre: -3
Trama: -2
EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000
y EN ISO 5077:2008

Lavable con lejía 80% agua 20% lejía.
En caso de aparición de moho, lavar a máquina con un detergente neutro y añadir 0,2 litros de lejía de uso doméstico en el primer ciclo de enjuague. Lavar a 40° C durante al menos 30 minutos. Use el ciclo suave con centrifugación mínima.

Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.

Este tejido ha sido diseñado para uso tanto en interior como en exterior y utiliza un material innovador que recuerda a la fibra natural y que aporta un carácter rústico al tejido. Este novedoso material ha sido especialmente desarrollado para producir muebles de exterior únicos y duraderos. Durante el uso el tejido puede adquirir el aspecto de lana, lo que no debe considerarse un defecto, sino una característica deseable que confiere a este tejido su personalidad única.

Inflamabilidad

BS5852 Source O
EN1021-Part 1:2006
CAL TB 117:2013
NFPA 260:2013

Bajo solicitud:
BS5852 Source 1
EN1021-Part 2:2006
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Clase 3IM
IMO Anexo 1 Parte 8

Consideraciones medioambientales



26% PET Reciclado botellas GRS
74% Bajo impacto ambiental (PP)

Alcance ciclo de vida
Evaluación de la cuna a la puerta.
Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos.

Huella de carbono
En proceso kg CO₂ eq/m

Consumo de agua
En proceso litros/m



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Superior d'Enginyeries Industrial,
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudio realizado en colaboración con UPC.

Metodología:
Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040.

Unidad funcional:
1 metro lineal, 140 cm de ancho.

Base de datos:
Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6
y datos publicados.

Metodología de cálculo:
Aware V1.02
ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04
ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04
IPCC 2013 GWP 100a v1.03
Software: SimaPro 9.4.0.1

Designed and Crafted
in Terrassa (Barcelona)

