

outdoor • impermeable • facilidad de limpieza • lavable con lejía

Información general	Especificaciones	Mantenimiento
 Composición 57%PP 38%PES REC 5%PU Ancho 140 + 4cm Peso 390 gr/m2 ± 5 % 546 gr/ml ± 5 % Partida arancelaria UE: 5903.20.90 USA: 5903.20.18.00 Nº informe laboratorio IN-01025/2014 IN-00357/2010	Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) Urdimbre: 1,90 Trama: 2,20 EN ISO 13936/2:2004 Resistencia a la abrasión (rotura hilos) 60.000 EN ISO 12947-2:2016 Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos) 4-5 EN ISO 12947/4:1998 and EN 14465:2003 (Annex A) Resistencia al pilling 4-5 EN ISO 12945/2:2000 Solidez a la intemperie artificial ≥6 EN ISO 105-B04:1997 (1000 hours) Solidez al frote Seco: 4-5 / Húmedo: 4-5 EN ISO 105-X12:2002 Resistencia a la penetración de agua >2000mbar Resistencia a la putrefacción (bacterias) Cara superior EN 20811:1992 - AATCC 30:2004 Solidez al cloro de piscina 4-5 EN ISO 105-E03:1993 Solidez al agua de mar 4-5 EN ISO 105-E02:1996	Condiciones de lavado  Mantenimiento y limpieza 4 FORD FLT M BN 112-08:2005 Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%) Urdimbre: -2 Trama: -2 EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 y EN ISO 5077:2008 Lavable con lejía 80% agua 20% lejía. En caso de aparición de moho, lavar a máquina con un detergente neutro y añadir 0,2 litros de lejía de uso doméstico en el primer ciclo de enjuague. Lavar a 40° C durante al menos 30 minutos. Use el ciclo suave con centrifugación mínima. Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.
		Inflamabilidad BS5852 Source O EN1021-Part 1:2006 CAL TB 117:2013 NFPA 260:2013 Bajo solicitud: BS5852 Source 1 EN1021-Part 2:2006 BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Clase 3IM IMO Anexo 1 Parte 8

Consideraciones medioambientales

 38% PET Reciclado botellas GRS 57% Bajo impacto ambiental (PP) 5% PU	Alcance ciclo de vida Evaluación de la cuna a la puerta. Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos. Huella de carbono 2,15 kg CO₂ eq/m 22,38% menos que en 2020 Consumo de agua 31,14 litros/m 21,76% menos que en 2020	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa Estudio realizado en colaboración con UPC. Metodología: Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040. Unidad funcional: 1 metro lineal, 140 cm de ancho. Base de datos: Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados. Metodología de cálculo: Aware V1.02 ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04 ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04 IPCC 2013 GWP 100a v1.03 Software: SimaPro 9.4.0.1
---	--	--

Designed and Crafted
in Terrassa (Barcelona)

