

garantía 5 años • resistente al fuego

Información general	Especificaciones	Mantenimiento		
 Composición 44%PET REC 35%PP 11%MA 6%CO REC 4%PES Ancho 140 + 4cm Peso 668 gr/m2 ± 5 % 935 gr/ml ± 5 % Partida arancelaria UE: 5801.36.00 USA: 5801.36.00.20 Nº informe laboratorio IN-00662-2025-1	Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) Urdimbre: 1,7 Trama: 1,7 EN ISO 13936/2:2004 Resistencia a la abrasión (rotura hilos) 60.000 EN ISO 12947-2:2016 Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos) 4 EN ISO 12947/4:1998 and EN 14465:2003 (Annex A) Resistencia al pilling 5 EN ISO 12945/2:2000 Solidez a la luz artificial ≥6 EN ISO 105-B02:1998 y 105 B02/A01:2002 Solidez al frote Seco: 4-5 Húmedo: 4-5 EN ISO 105-X12:2002	PERFORMANCE+ Tejidos duraderos, de fácil limpieza Condiciones de lavado  Mantenimiento y limpieza 4 FORD FLT M BN 112-08:2005 Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico a 30° (%) Urdimbre: -3% Trama: -3% EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 y EN ISO 5077:2008 *Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico a 40° (%) Urdimbre: -4% Trama: -4% EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 y EN ISO 5077:2008 Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.		
		Inflamabilidad <table><tr><td>BS5852 Source 0 EN1021-Part 1:2006 CAL TB 117:2013 NFPA 260:2013</td><td>BS5852 Source 1 EN1021-Part 2:2006 BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Clase 3IM</td></tr></table>	BS5852 Source 0 EN1021-Part 1:2006 CAL TB 117:2013 NFPA 260:2013	BS5852 Source 1 EN1021-Part 2:2006 BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Clase 3IM
BS5852 Source 0 EN1021-Part 1:2006 CAL TB 117:2013 NFPA 260:2013	BS5852 Source 1 EN1021-Part 2:2006 BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Clase 3IM			

Consideraciones medioambientales

 50% hilo reciclado 44% PET Reciclado botellas GRS 6% CO Reciclado 35% Bajo impacto ambiental (PP) 11% MA 4% PES	Alcance ciclo de vida Evaluación de la cuna a la puerta. Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos. Huella de carbono 4,91 kg CO₂ eq /m Consumo de agua 133,47 litros/m	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa Estudio realizado en colaboración con UPC. Metodología: Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040. Unidad funcional: 1 metro lineal, 140 cm de ancho. Base de datos: Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados. Metodología de cálculo: Aware V1.02 ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04 ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04 IPCC 2013 GWP 100a v1.03 Software: SimaPro 9.4.0.1
--	--	--

Designed and Crafted
in Terrassa (Barcelona)

