

garantía 5 años • pet-friendly

## Información general



### Composición

80% PES 11% PES REC 5% CO REC 4% CO

### Ancho

140 + 4cm

### Peso

557 gr/m<sup>2</sup> ± 5 %

780 gr/ml ± 5 %

### Partida arancelaria

UE: 5801.36.00

USA: 5801.36.00.20

### Nº informe laboratorio

Docs. 13868, 13865, 13884, 13883

2020AN1320 EN ISO 20743

IN-01968/2023-1

## Especificaciones

### Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)

Urdimbre: 1,00 / Trama: 1,00

EN ISO 13936/2:2004

### Resistencia a la abrasión (rotura hilos)

200.000 EN ISO 12947-2:2016

### Resistencia a la abrasión

(cambio de aspecto: 3000 ciclos)

4-5 EN ISO 12947/4:1998

and EN 14465:2003 (Annex A)

### Resistencia al pilling

5 EN ISO 12945/2:2000

### Solidez a la luz artificial

5-6 EN ISO 105-B02:1998 y 105 B02/A01:2002

### Solidez al frote

Seco: 4-5 / Húmedo: 4-5

EN ISO 105-X12:2002

### Resistencia a la propensión de los enganches\*

4-5 ASTM D 3939:13(2017)

\* En una prueba de enganche, se coloca una muestra de tela en un tambor cilíndrico y una bola con púas rebota aleatoriamente contra la tela en rotación. Después de 600 ciclos, el grado de daño se clasifica en una escala de 1 a 5. Una calificación de 4 a 5 significa una resistencia al enganche muy alta. En la práctica, esto significa que no es probable que se produzcan enganches, aunque un impacto prolongado e intenso con los animales puede provocar formación de bolitas superficiales, que pueden eliminarse fácilmente con un simple cepillado.


**Precaución:** Arañar es un comportamiento felino natural. Una calificación de 4 a 5 no significa que una tela sea inmune al impacto de las garras de los animales. Para proteger los muebles tapizados de arañazos prolongados y severos, especialmente de gatos, se recomiendan postes rascadores o almohadillas protectoras alternativas. Los rasguños destructivos debidos a un comportamiento felino extremo no son motivo de reclamación.

## Mantenimiento

### PERFORMANCE+

Tejidos duraderos, de fácil limpieza

### Condiciones de lavado



### Mantenimiento y limpieza

4-5 FORD FLTM BN 112-08:2005

### Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)

Urdimbre: -1,6

Trama: -2

EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000

y EN ISO 5077:2008

Planchar por el reverso.

Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.

## Inflamabilidad

BS5852 Source 0

EN1021-Part 1:2006

CAL TB 117:2013

NFPA 260:2013

Bajo solicitud:

BS5852 Source 1

EN1021-Part 2:2006

BS 7176 Low Hazard

UNI 9175 Clase 3IM

## Consideraciones medioambientales



11% PET Reciclado botellas GRS

5% CO Reciclado

80% PES

4% CO

### Alcance ciclo de vida

Evaluación de la cuna a la puerta.

Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos.

### Huella de carbono

5,6 kg CO<sub>2</sub> eq / m  
-1,63% menos que en 2020

### Consumo de agua

154,4 litros / m  
9,55% menos que en 2020



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Escola Superior d'Enginyeries Industrial,  
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudio realizado en colaboración con UPC.

Metodología:

Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040.

Unidad funcional:

1 metro lineal, 140 cm de ancho.

Base de datos:

Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados.

Metodología de cálculo:

Aware V1.02

ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04

ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04

IPCC 2013 GWP 100a v1.03

Software: SimaPro 9.4.01

Designed and Crafted  
in Terrassa (Barcelona)

