



garantía 5 años

Información general	Especificaciones	Mantenimiento
 <p><b>Composición</b> 48%PP 18%PES 15%PES REC 10%CO REC 9%CO</p> <p><b>Ancho</b> 140 + 4cm</p> <p><b>Peso</b> 425 gr/m2 ± 5 % 625 gr/ml ± 5 %</p> <p><b>Partida arancelaria</b> UE: 5407.83.00 USA: 5407.83.00.90</p> <p><b>Nº informe laboratorio</b> 801.782/0608 / 801.945 / 2024RA1615</p>	<p><b>Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)</b> Urdimbre: <u>2,00</u> Trama: <u>2,00</u> EN ISO 13936/2:2004</p> <p><b>Resistencia a la abrasión (rotura hilos)</b> 35.000 EN ISO 12947-2:2016</p> <p><b>Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos)</b> 4 EN ISO 12947/4:1998 and EN 14465:2003 (Annex A)</p> <p><b>Resistencia al pilling</b> 5 EN ISO 12945/2:2000</p> <p><b>Solidez a la luz artificial</b> <u>&gt;6</u> EN ISO 105-B02:1998 y 105 B02/A01:2002</p> <p><b>Solidez al frote</b> Seco: 4-5 Húmedo: 4-5 EN ISO 105-X12:2002</p>	<p><b>PERFORMANCE+</b> Tejidos duraderos, de fácil limpieza</p> <p><b>Condiciones de lavado</b> </p> <p><b>Mantenimiento y limpieza</b> 4 FORD FLTM BN 112-08:2005</p> <p><b>Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)</b> Urdimbre: <u>-1</u> Trama: <u>-1</u> EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 y EN ISO 5077:2008</p> <p>Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.</p> <p><b>Inflamabilidad</b></p> <p>BS5852 Source 0      Bajo solicitud: EN1021-Part 1:2006      BS5852 Source 1 CAL TB 117:2013      EN1021-Part 2:2006 NFPA 260:2013      BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Clase 3IM</p>

## Consideraciones medioambientales

 <p><b>25%</b> hilo reciclado</p> <p>15% PET Reciclado botellas GRS 10% CO Reciclado 48% Bajo impacto ambiental (PP) 18% PES 9% CO</p>	<p><b>Alcance ciclo de vida</b> Evaluación de la cuna a la puerta. Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos.</p> <p><b>Huella de carbono</b> <b>2,84</b> kg CO<sub>2</sub> eq/m <u>8,39% menos que en 2020</u></p> <p><b>Consumo de agua</b> <b>110,12</b> litros/m <u>3,10% menos que en 2020</u></p>	 <p><b>UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH</b> Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa</p> <p>Estudio realizado en colaboración con UPC.</p> <p>Metodología: Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040.</p> <p>Unidad funcional: 1 metro lineal, 140 cm de ancho.</p> <p>Base de datos: Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados.</p> <p>Metodología de cálculo: Aware V1.02 ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04 ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04 IPCC 2013 GWP 100a v1.03 Software: SimaPro 9.4.0.1</p>
---	---	--

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

